GESP-FILM Global Ecology Sun Purotect Film　ウインドウフィルム　PRODUCT

UV 紫外線透過率：日焼けの原因となる光線　IR 赤外線遮断率：暑さの原因となる光線　VLT 可視光透過率：透明度

CLEAR SERISE

UVZ-90C　VLT 90%

GESP-FILM Global Ecology Sun Purotect Film

UV 0.0%　IR 99%

UVZ-87C　VLT 87%

GESP-FILM Global Ecology Sun Purotect Film

UV 0.0%　IR 99%

UVZ-80C　VLT 80%

GESP-FILM Global Ecology Sun Purotect Film

UV 0.0%　IR 97%

※上記3種類のフィルムが定番商品となります。UVZ－85C／UVZ－50Cはお問合せください。

SMOKE SERISE

UVZ-30S　VLT 36%

GESP-FILM Global Ecology Sun Purotect Film

UV 0.0%　IR 99%

UVZ-10S　VLT 19%

GESP-FILM Global Ecology Sun Purotect Film

UV 0.0%　IR 99%

※上記以外のスモークフィルムおよびミラータイプはお問合せください。

品番	可視光線透過率%（最高値）	紫外線透過率% 250～380nm	紫外線透過率% 250～400nm	赤外線遮断率%（最高値）	日射			遮蔽係数	熱貫流率（w/mk）	日射熱取得率	日射熱除去率
					透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)				
UVZ-90C	89.1	0.0	—	99	61.1	7.0	31.9	0.82	5.9	0.72	0.28
UVZ-87C	87.4	0.0	0.0	99	58.3	7.4	34.3	0.79	5.9	0.70	0.30
UVZ-80C	81.1	0.0	0.0	97	38.8	6.0	55.2	0.66	6.0	0.58	0.42
UVZ-30S	36.2	0.0	0.0	99	20.7	5.3	74.0	0.52	6.0	0.46	0.54
UVZ-10S	18.7	0.0	0.0	99	10.2	4.6	85.2	0.45	6.0	0.40	0.60

※紫外線透過率は250㎚～380㎚、250㎚～400㎚波長域での第三者機関計測値です。
※可視光透過率は400㎚～780㎚波長域での第三者機関測定値の最高値です。
※赤外線遮断率は780㎚～2500㎚波長域での第三者機関測定値の最高値です。
※上記データはすべて第三者機関の測定値です。※透明フロートガラス(3㎜厚)にフィルムを貼って測定しています。
※測定方法はJIS A 5759:2016に基づいています。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※商品仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。

GLOBAL Global Ecology